



Cavo F.O. 9/125 OS2 Mono-Modale Int./Est. LSZH-Armatura Dielettrica

Cavi F.O.



Parametri Fibra	
Tipo	G.657A1
Mode field diameter	1310nm: 9,0 ±0.4µm / 1550nm: 10,1 ±0.5µm
Cladding diameter	124,8 ±0.7µm
Cladding non-circularity	≤0,7%
Core-Cladding concentricity error	≤ 0,5µm
Coating diameter	245 ±5µm
Coating non-circularity	≤6,0%
Cladding-Coating concentricity error	≤ 12µm
Cable Cutoff Wavelength	$\lambda_{cc} \leq 1260\text{nm}$
Attenuation coefficient (max.)	1310nm ≤0,40 dB/km – 1550nm ≤0,30 dB/km
Macro-Bending Loss	1 turn x 10mm radius @1550nm: ≤0,75dB 1 turn x 10mm radius @1625nm: ≤1,50dB


Caratteristiche costruttive	
Numero Tubi	1
Diametro Tubo	2,10mm ±0.1mm = FOS2-08 3,50mm ±0.2mm = FOS2-12-NE
Loose tube material	PBT
Loose tube color	Natural
Colored Coating Fiber	dimensione: 250µm±15µm colore: blu, arancio, verde, marrone, grigio, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua marina
Strength member	Glass Yarn
Spessore parete guaina	1,3mm ±0.1mm
Diametro cavo	5,50mm ±0.2mm = FOS2-08 7,40mm ±0.3mm = FOS2-12-NE

Prestazioni meccaniche ed ambientali	
Long term tension	300N = FOS2-08 / 720N = FOS2-12-NE
Short term tension	600N = FOS2-08 / 1440N = FOS2-12-NE
Long term crush	300N/10cm
Short term crush	1000N/10cm
Raggio minimo di curvatura (posa statica)	10 x Diam. ex.
Raggio minimo di curvatura (posa dinamica)	20 x Diam. ex.
Temperatura esercizio/stoccaggio	-30°C ~ +60°C
Temperatura di posa/installazione	-20°C ~ +50°C

Guaina esterna	
Tipo	LSZH Giallo o Nero
Marcatura	ECS – Number FO OS2 9/125 G657 OUTDOOR-INDOOR LSZH Eca ORDER NR. METER MARKING

Test	R.to Normativo	Valore numerico	Criterio di accettazione
Trazione	IEC 60794-1-21-E1	600N = FOS2-08/1440N = FOS2-12-NE	$\Delta\alpha \leq 0,25$ dB/km – Fiber draw ratio $\leq 0,45\%$
Crush	IEC 60794-1-21-E3	1000N/100mm (maximum 15 minutes)	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Crash	IEC 60794-1-21-E4	2.5 Nm, 3 impacts, R= 300mm	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB
Torque	IEC 60794-1-21-E7	100N, $\pm 180^\circ$ 10 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Repeated bending	IEC 60794-1-21-E11	20xD., 1Kg, 3 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Bending radius	IEC 60794-1-21-E6	R=20xD., 4 turns, 3 cycles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB – No damage
Temperature cycling	IEC 60794-1-22-F1	-20°C ~ +70°C	Maximum value 0,05 dB/km

Codice smart	Codice interno	Nr. Fibre	Colore Guaina	Confezione	Diametro mm.	Peso Kg/Km	Raggio min. curvatura
FOS2-08 /B4000	FOHFFD08EIS2GIB40	8	Giallo	bobina 4000m	5,5mm	31,00	10xExt.Diam.
FOS2-08 /M100	FOHFFD08EIS2GIM01	8	Giallo	matassa 100m	5,5mm	31,00	10xExt.Diam.
FOS2-12-NE /B4000	FOHFFD12EIS2NEB40	12	Nero	bobina 4000m	7,4mm	32,00	10xExt.Diam.
FOS2-12-NE /M100	FOHFFD12EIS2NEM01	12	Nero	matassa 100m	7,4mm	32,00	10xExt.Diam.



I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it